

Faserdatenblatt CO10 Bend-Insensitive (BI)

Die Singlemode-Faser CO10 Bend-Insensitive (BI) erfüllt oder übertrifft die ITU-T Rec. G.652.D/G.657.A1 und die IEC 60793-2-50 Typ B1.3/B6.a1 Spezifikation für optische Fasern.

Kategorie	Beschreibung	Spezifikation	
		unverkabelt	verkabelt
Geometrische Eigenschaften	Manteldurchmesser	125.0 ± 0.7 µm	
	Mantel Unrundheit	≤ 0.7 %	
	Kern (MFD) Mantel Konzentritätsfehler	≤ 0.5 µm	
	Primär Coating Durchmesser	242 ± 5 µm	
	Primär Coating – Mantel Konzentritätsfehler	≤ 12.0 µm	
Optische Eigenschaften	Modenfeld Durchmesser (MFD) bei 1310 nm	9.2 ± 4 µm	
	Dämpfung bei 1310 nm	≤ 0.32 dB/km	≤ 0.40 dB/km
	Dämpfung bei 1383 nm	≤ 0.32 dB/km	≤ 0.40 dB/km
	Dämpfung bei 1550 nm	≤ 0.18 dB/km	≤ 0.25 dB/km
	Lokale Diskontinuität bei 1310 und 1550 nm	≤ 0.05dB	
	Dispersionsnulldurchgang, λ ₀	1300 ~ 1324 nm	
	Steigung im Dispersionsnulldurchgang	≤ 0.092 ps/(nm ² ·km)	
	Grenzwellenlänge	≤ 1260 nm	
	Polarisations Moden Dispersions (PMD) Koeffizient	≤ 0.1 ps/√km	
	PMDQ Link Design Value (durchgeführt mit Q=0.01%, N=20)	≤ 0.04 ps/√km	
Mechanische Eigenschaften	Makro-Biegeverlust (10 Umdrehungen, 15 mm Radius)	1550 nm: ≤ 0.1 dB	1625 nm: ≤ 0.5 dB
		1550 nm: ≤ 0.75 dB	1625 nm: ≤ 1.5 dB
	Makro-Biegeverlust (1 Umdrehungen, 10 mm Radius)	≥ 100 kpsi (0.69 GPa)	
		Zugfestigkeit	

02.2024